



ESMALTE COESACRIL ANTIOXIDANTE MULTISUPERFICIES

FICHA TÉCNICA

Esmalte acrílico al agua ANTIOXIDANTE de fácil aplicación, fácil aplicación y resistencia al roce. Lavable e inodoro. No amarillea. Uso interior y exterior.

Apto para MULTISUPERFICIES(madera, yeso, hierro y mampostería. Puertas, ventanas, paredes, radiadores, muebles, etc.), en el hogar, escuelas, clínicas, hoteles, etc.

Disponibilidad en blanco y tres productos base con diferente concentración pigmentaria (base BL, base TR y base IN). Pigmentos resistentes al exterior y la alcalinidad.

PARA LA FORMULACIÓN DE COLORES EN EL SISTEMA TINTOMÉTRICO.

Tres acabados, tanto blanco como en colores: BRILLO, SATINADO Y MATE.

USO RECOMENDADO:

Decoración de interiores y exteriores. Cuando se desee un acabado uniforme y resistente sobre todo tipo de superficies, como sobre yeso, escayola, pladur, PVC, hormigones y otros materiales de construcción.

PROPIEDADES:

Tacto agradable.

Excelente brochabilidad y nivelación.

Muy buena adherencia.

Secado rápido.

Alta flexibilidad y dureza.

Resistencia a los agentes atmosféricos.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

Acabado:

BRILLO, MATE y SATINADO.

Densidad:

1.40 ± 0,05 Kg/L en BRILLO

1.40 ± 0,05 Kg/L en SATINADO

1.47 ± 0,05 Kg/L en MATE.

Diluyente:

Agua

Limpieza de útiles:

Agua mientras estén frescos.

Rendimiento:

12 - 14 m²/kg

Teñido:

Colorantes COES

Contenido máx. de COV:

90 g/l

Secado tacto a 23°C 60 % HR

De 30 min a 1 hora.

Intervalo repintado:

8 horas

Secado total:

21 días(variaciones de temperatura, humedad, grosor o Según el tipo de soporte , pueden ocasionar variaciones)

Envasado:

250 ml, 750 ml, 2.5 L

Caducidad:

18 meses a partir de la fecha de envasado.

Almacenamiento:

Conservar el producto sin diluir, evitando que el sol actúe directamente sobre el envase.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie:

Madera: lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resina y matar cantos vivos. Se recomienda el uso de SELLACOES, selladora al agua, previamente para asegurar un acabado uniforme..

Hierro: Para trabajos al exterior serán necesarias dos manos de imprimación. En interiores, una capa será suficiente.

Superficies ya pintadas:

Si la superficie a tratar está en buen estado lavar, lijar suavemente y aplicar directamente 1 ó 2 capas del producto.

Si la superficie a tratar esta en mal estado, eliminar totalmente las capas antiguas y proceder como en superficies no preparadas

Aplicación: Brocha, rodillo ó Airles.

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.

Aplicar el producto entre 7° y 35° C.

No aplicar con previsión de lluvia en horas próximas.

Para interiores acabar con 1 o 2 manos del esmalte acrílico y en exteriores con 2 o 3.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

Proteger las manos y la piel con guantes y cremas grasas, dada la gran adherencia del producto.

No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

Producto no inflamable, no tóxico.

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones



REVISION: 22/02/2021