



PINTURA AZUL PISCINAS

DESCRIPCIÓN

Pintura al agua semi satinada de buena calidad para el pintado de piscinas de cemento. Está formulada a base de resinas acrílicas en medio acuoso, pigmentos y cargas de máxima calidad que nos dan un producto de elevada cubrición y resistencia. Además al contener aditivo antimoho protege la superficie de los agentes atmosféricos.

USO RECOMENDADO

Adecuado para protección y decoración superficies embaldosadas de hormigón o de cemento como piscinas, estanques o fuentes. Se puede emplear tanto para piscinas de obra nueva como en las que ya estén pintadas con un producto al agua similar para asegurar su mantenimiento.

PROPIEDADES

- Buena resistencia al agua y a los agentes atmosféricos.
- Excelente extensibilidad y brochabilidad.
- Compatible con los productos utilizados en el tratamiento de agua de las piscinas.
- Transpirable, impermeable y de buena adherencia.
- Alta resistencia al roce y al impacto.
- Con película de protección antimoho.
- Elevada cubrición y rendimiento.
- Solidez a la luz y a la alcalinidad.
- Con aditivo antigoteo para evitar salpicaduras.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Aspecto	Satinado Sedoso
Color	Azul
Diluyente	Agua. Aplicación: brocha 0-15% Rodillo 0-15% Pistola 10-15%
Densidad a 20°C (Kg/l)	1,30 ± 0,05
Contenido en sólidos (PVC) % volumen	55 %
Rendimiento (m ² /L)	7 - 11 (m ² /L)
Secado al tacto (20°C) (min)	30 minutos a 1 hora
Repintado (horas)	8 horas
Secado total (días)	21 días
Limpieza de utensilios y manchas	Agua mientras estén frescos
Compuestos orgánicos volátiles (COV)	Contenido máximo producto 29 g/l
Formatos	4 L / 15 L
Caducidad	18 meses a partir de la fecha de envasado

Los datos indicados en esta ficha técnica pueden variar en función de posibles variaciones.



NORMAS DE APLICACIÓN

MODO DE EMPLEO

- Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, en buen estado y bien adheridas antes de la aplicación.
- Previamente se deberá comprobar la adherencia y resistencia de la pintura sobre el soporte.
- En el caso de que la superficie esté pintada también se deberá comprobar la compatibilidad entre ambas pinturas.
- No es recomendable pintar con tiempo lluvioso ni en horas de máximo calor.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

PISCINAS DE CEMENTO NUEVAS

Independientemente del soporte sobre el que se aplique la pintura, las superficies deberán estar limpias y secas para facilitar la apertura de poro y con ello la adherencia. Es recomendable se llene la piscina de agua y se dejen transcurrir unos meses antes de pintar. Para preparar la superficie es recomendable aclararla con Acido Clorhídrico (sulfuman) al 10% en agua, dejar actuar unos minutos y aclarar con abundante agua a presión. Antes de proceder al pintado es conveniente esperar entre 5 y 7 días.

PISCINAS YA PINTADAS (Con pintura al agua)

Si la pintura ya aplicada sobre la superficie presenta buena adherencia, es conveniente lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si por el contrario se encuentra en mal estado y presenta defectos tales como ampollas, desconchados, o cuarteamientos, se deberá eliminar completamente, corregir irregularidades y aclarar con agua a presión. Después habrá que esperar entre 5 y 7 días antes de pintar.

SISTEMAS DE APLICACIÓN

- Se puede aplicar con brocha, rodillo o Airless.
- Se recomienda diluir la primera mano con un 10-15% de agua.
- La segunda mano se aplicará al uso rebajado, entre un 5-10% de agua.
- Aplicar el producto entre 7° y 35° C. No pintar con una humedad relativa superior al 80 %

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto sin diluir, evitando que el sol actúe directamente sobre el envase, en sitio seco y sin exponerlo a temperaturas extremas. Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 18 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Proteger las manos y la piel con guantes y cremas grasas dada la gran adherencia del producto. No requiere etiquetado de peligrosidad según la normativa vigente. Producto no inflamable, no tóxico. Si se aplica a pistola es recomendable usar mascarilla. Mantener el producto fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de la empresa COESPIN, S.L. Las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están basadas en el conocimiento actual de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura. Por tanto, el usuario deberá realizar las pruebas necesarias para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar, teniendo siempre en cuenta la información facilitada en las fichas técnicas y de seguridad de los productos. En cualquier caso, la empresa se reserva el derecho a modificar el contenido de los datos ofrecidos sin previo aviso al igual que la obligación de su continua actualización.