



IMPRIMACIÓN SELLACOES

DESCRIPCIÓN

Imprimación selladora en base acuosa para superficies de madera, tanto para uso interior como exterior. Presenta un buen poder de sellado y relleno y fácil lijabilidad.

USO RECOMENDADO

Recomendada para la preparación de superficies de madera o sustratos porosos que se vayan a pintar posteriormente con agua.

PROPIEDADES

- Buena adherencia y secado rápido.
- Resistente al exterior.
- Buen poder de sellado y relleno.
- Sin olor.
- Fácil aplicación y lijado.
- Alto poder de cubrición.

PROPIEDADES TÉCNICAS

Color (UNE 48103)	Blanco Mate
Densidad	1,30 ± 0,05
Rendimiento (m ² /L)	8 - 10 (m ² /L).
Secado al tacto (20°C) (min)	De 1 a 2 horas, según condiciones ambientales.
Repintado (horas)	De 2 a 3 horas., según condiciones ambientales
Secado total (días)	21 días
Limpieza de utensilios y manchas	Agua mientras estén frescos
Formatos	250 ml, 750ml y 2,5 L.
Caducidad	18 meses a partir de la fecha de envasado
Almacenamiento	Conservar producto sin diluir, evitando que el sol actúe directamente en sitio seco y procurando no exponerlo a temperaturas extremas.

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y exentas de polvo, óxido, pinturas (pintura, barniz o esmaltes) antiguas en mal estado y suciedad en general. En el caso de que sean nuevas se debe aplicar al menos dos manos del producto, respetando los intervalos de repintado entre una mano y otra. También es conveniente lijar suavemente y limpiar la superficie.

En el caso de superficies ya pintadas si la pintura, esmalte o barniz antiguo tiene buena adherencia, lijarla suavemente y eliminar el polvo antes de pintar. Si está en mal estado o no tiene buena adherencia, se deberá eliminar completamente con algún producto decapante, corregir irregularidades y desperfectos y proceder como si se tratara de superficie nueva.

APLICACIÓN: Brocha, Rodillo o Airless

Remover el contenido del envase hasta su perfecta homogenización. No aplicar sobre soportes cuya temperatura sea inferior a 7°C ni excesivamente calientes. Se recomienda diluir la primera mano con un 15 – 20% de agua. La segunda mano se aplicará al uso rebajado, entre un 5-10% . Aplicar el producto entre 5° y 35° C Una vez aplicado el producto se recomienda lijado suavemente y limpiar la superficie antes de aplicar el producto de acabado.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE:

Observar las precauciones generales de uso de disolventes del tipo alifático. Evitar el contacto con la piel. Lavar las salpicaduras inmediatamente con agua y jabón. En caso de salpicadura en los ojos, lavar con agua y valorar si se requiere asistencia médica.